



## 1К Наполнитель акриловый

### Характеристики

4CR 7410 – это высококачественный акриловый наполнитель для быстрого устранения и заполнения небольших неровностей, царапин, шлифовальных рисок и других дефектов на поверхностях, предварительно обработанных наполнителями. Применение наполнителя 7410 обеспечивает гладкую поверхность, пригодную для последующего нанесения лакокрасочных покрытий.

### Содержание VOC

Предельная концентрация VOC в данном продукте (категория B/e) по нормам ЕС: 840 г/л (2007).

Концентрация VOC в данном продукте: не более 675 г/л.

### Особенности

- Высокое содержание твердого вещества
- Превосходная адгезия
- Высокая толщина пленки, устойчивость к образованию потеков
- Быстро сохнет, легко шлифуется

### Применение

Наполнитель имеет адгезию к поверхностям, обработанным наполнителем и отшлифованным до металла.

Не подходит для нанесения на оцинкованные и алюминиевые поверхности.

Не подходит для нанесения на поверхности, окрашенные с применением синтетических материалов.

Предварительная обработка / Очистка:

Используйте 4CR Средство для удаления силикона.

Подготовка:

Тщательно встряхивайте баллончик, пока не услышите отчетливый стук шариков внутри!

Нанесение:

Сделайте тест-напыл. Расстояние до поверхности: прим. 20 – 30 см  
2 – 3 нанесения, толщина сухой пленки 40 – 50 мкм.

Промежуточная выдержка:

3 – 5 мин. между слоями



После нанесения:

После использования переверните баллончик дном вверх и нажмите на колпачок для очистки дюзы от остатков материала. Это предотвратит засорение дюзы.

Производственные условия: температура от +10°C, относительная влажность воздуха до 80%. Перекрывать однокомпонентными материалами.

---

### **Технические характеристики**

---

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Цвет / Уровень блеска | серый / матовый    |
| Сушка «от пыли»       | 5 – 10 мин.        |
| Монтажная прочность   | через 30 – 40 мин. |
| Шлифование            | через 24 ч         |

---

### **Транспортировка и хранение**

---

Срок хранения в плотно закрытой оригинальной упаковке составляет не менее 2-х лет.