

HS Clear Coat 2:1



Артикул	Название	Упаковка
6201005	Лак прозрачный HS	1 л
6250005	Лак прозрачный HS	5 л
7105005	Отвердитель для лака прозрачного HS	0.5 л
7125005	Отвердитель для лака прозрачного HS	2.5 л

Двухкомпонентный акриловый прозрачный лак с высоким содержанием сухого остатка для применения в системе база-лак. Обладает высоким блеском, коротким временем сушки, хорошей химической и механической стойкостью.

- Высокий блеск, который не снижается после ускоренной сушки в окрасочно-сушильной камере
- Простой в нанесении - не склонен к образованию наплывов, быстрое и легкое формирование равномерной пленки
- Возможность менять количество разбавителя от 15 до 20% для получения эффектов шагрени
- Стоек к «закипанию»
- Длительное поглощение пыли - не менее 3-х минут при +20°C
- Монтажная прочность и возможность полировки через 30 минут сушки при +60°C.

Поверхности, пригодные для нанесения

- заводские или отвержденные ремонтные покрытия;
- поверхности с нанесенным базовым покрытием.

Подготовка поверхности



- Заводские или отвержденные ремонтные покрытия должны быть очищены, отшлифованы и обезжирены.
- Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими. Осторожно удалите пыль липкой салфеткой.

Способ нанесения



В соотношении 2:1 с Profi_Line Отвердителем HS



до 20 % по объему Profi_Line Универсального растворителя арт. 3045905



17–18 секунд при 20°C (FORD 4)



3 часа при +20°C



- **RP (Conventional)**
1.3–1.4 мм / 2–2.5 бар
- **HVLP**
1.3–1.4 мм / 2–2.2 бар



- 1.5 слоя без промежуточной выдержки или
- 2 слоя с выдержкой между слоями в 5–10 минут



- 1.5 слоя = 40–45 мкм
- 2 слоя = 50–55 мкм

Дальнейшая обработка



Выдержка перед ускоренной сушкой: 5–10 минут



- 60°C: 30 минут (монтажная прочность)
- ИК-сушка: 12 минут (монтажная прочность)



- 20°C: 7 часов (монтажная прочность)
- 20°C: 18 часов (полное высыхание)

Замечания



- Влага воздуха влияет на компоненты лака, поэтому оборудование для нанесения лака должно быть абсолютно сухим.
- Закрывайте контейнер с отвердителем сразу после использования.
- Не используйте прозрачный лак при относительной влажности выше 70%.
- Не рекомендуется наносить прозрачный лак при температуре ниже +10°C.

Технические характеристики

Укрывающая способность готовой смеси, м ² /л (при толщине слоя сухой пленки)	в соотношении 2:1 с Profi_Line Отвердителем HS + 20% по объему Profi_Line Универсального растворителя. 7.5 – 8 (50 мкм)
VOC, г/л	584 (в готовом виде)
Рекомендуемая температура длительного хранения	от +5 до +35°C, вне прямых солнечных лучей