



Грунт для пластиков серебристый

IQ Грунт для пластиков серебристый - это однокомпонентный адгезионный грунт для подготовки к окраске бамперов и деталей обвеса автомобилей, а также изделий из полипропилена, композитов на основе полипропилена, полиуретана. Применяется как при ремонтной окраске, так и при окраске новых деталей.

- Не требует разведения – готов к нанесению
- Легко наносится из краскопульты, быстро сохнет
- Подходит для грунтования большинства типов пластиков, используемых в автомобилестроении
- Содержит серебристый пигмент, позволяющий контролировать обработанные поверхности
- Применение грунта позволяет исключить электростатическую обработку или обжиг пламенем для улучшения адгезионных характеристик.

Артикул	Продукт	Количество	Цвет
7241001	Грунт для пластиков серебристый	1 л	серебристый

Поверхности для нанесенияПодготовка поверхности

	Окрашиваемые пластики (ABS, PP, PP+EPDM и т.п.), композиты на основе полипропилена и полиуретана, пластиковые детали со старым финишным покрытием.		• Новые детали или детали с покрытием заматируйте, очистите IQ Антисиликоном и высушите • При необходимости прогрейте пластиковую деталь, выделившуюся смазку для пресс-формы удалите IQ Антисиликоном, заматируйте, повторно очистите IQ Антисиликоном и тщательно высушите.
--	--	--	---

Нанесение

	Наносите при температуре окружающего воздуха не менее +15°C (оптимально +20°C) и относительной влажности не более 75%		Диаметр дюзы: 1.2–1.4 мм Входное давление: 2–2.2 бар (см. рекомендации производителей краскопультов)
 	Встряхните. Готов к нанесению.		1 слой = 5–10 мкм

Дальнейшая обработка

	Сушка при (20±2)°C: 10–15 минут		Далее наносите 2К грунты-наполнители и/или базовые краски + прозрачные лаки
--	---------------------------------	--	---

Примечания

	• Если необходимо окрашивать пластики, происхождение которых не установлено или вызывает сомнение, то предварительно следует произвести тест на адгезию IQ Грунта для пластиков серебристого к поверхности детали. • Перед нанесением тщательно встряхните емкость с продуктом. • Перед нанесением последующих материалов необходимо полностью высушить грунт согласно данной инструкции. • Не превышайте рекомендуемой толщины пленки материала, так как это вызовет существенное увеличение времени сушки и может отрицательно повлиять на адгезию.
--	---

Характеристики

Плотность, г/см³	0.90
Цвет	прозрачный, содержит серебристый пигмент
Укрывающая способность (при указанной толщине слоя сухой пленки), м²/кг	50 (10 мкм)
Рекомендуемая температура длительного хранения	+10°C...+30°C
Срок хранения в закрытой оригинальной таре	24 месяца