



HS Brilliant Clear

Артикул	Название	Упаковка
6401003	Лак прозрачный HS Brilliant	1 л
6450003	Лак прозрачный HS Brilliant	5 л
7405003	Отвердитель для лака прозрачного HS Brilliant	0.5 л
7425003	Отвердитель для лака прозрачного HS Brilliant	2.5 л

Двухкомпонентный прозрачный акриловый лак с «зеркальным» блеском для частичной или полной ремонтной окраски и точечного ремонта.

При нанесении в 2 слоя максимальная толщина сухого покрытия составляет 60 мкм.

- Возможно нанесение в 1.5 слоя
- Обладает «бриллиантовым» блеском
- Ускоренная, инфракрасная и воздушная сушка
- Прекрасно полируется
- Обеспечивает отличную защиту базового покрытия от химических и механических воздействий.

Поверхности, пригодные для нанесения

- заводские или отвержденные ремонтные лакокрасочные покрытия;
- поверхности с нанесенным базовым покрытием.

Подготовка поверхности



- Заводское / ремонтное лакокрасочное покрытие необходимо полностью высушить и заматировать
- Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими. Осторожно удалите липкой салфеткой опыл от базовой краски

Способ нанесения



В соотношении 2:1 с Profi_Line Отвердителем для прозрачного лака HS Brilliant



10–15 % по объему Profi_Line Универсального растворителя



14–17 секунд при 20°C (DIN 4)



3–4 часа при +25°C



- **RP (Conventional)**
1.3 – 1.6 мм / 2 – 2.5 бар
- **HVLP**
1.2 – 1.3 мм / 2 – 2.2 бар



- 2 слоя = 50–60 мкм. Межслойная выдержка: 5–10 минут
- 1.5 слоя = 40–50 мкм. Без промежуточной выдержки

Дальнейшая обработка



Выдержка перед ускоренной сушкой: 10–15 минут



- Монтажная прочность: 60°C / 30 минут
- Полировать: 60°C / через 50 минут



- Монтажная прочность:**
- 5 минут (коротковолновая ИК-сушка)
 - 20 минут (средневолновая ИК-сушка)



- «От пыли»: 25°C / 10–15 минут
- Монтажная прочность: 25°C / 6 часов
- Полировать: 25°C / через 12 часов

Замечания



- Не использовать активированный продукт по истечении времени жизнеспособности, не разбавлять загустевший материал.
- Не смешивать активированный материал с неактивированным.
- Не превышать рекомендуемой толщины покрытия.
- Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала.
- Плотнo закрывать емкости с материалами.
- Не наносить прозрачный лак при относительной влажности выше 70% и температуре ниже +10°C.
- Осуществлять инфракрасную сушку, располагая излучатель на расстоянии 80 см до поверхности.

Технические характеристики

Крывающая способность готовой смеси, м²/л (при толщине слоя сухой пленки)

в соотношении 2:1 с Profi_Line Отвердителем для прозрачного лака HS Brilliant. **7–7.5 (50 мкм)**

Рекомендуемая температура длительного хранения

от +5 до +35°C, вне прямых солнечных лучей