

Prestige Clear



Артикул	Название	Упаковка
6071000	Лак прозрачный Prestige	1 л
6075000	Лак прозрачный Prestige	5 л
6070500	Отвердитель для лака прозрачного Prestige	0.5 л
6072500	Отвердитель для лака прозрачного Prestige	2.5 л

Высококачественный двухкомпонентный прозрачный лак Profi_Line Prestige для точечной, частичной и полной окраски. Имеет безупречный внешний вид. Требуемая толщина сухого слоя достигается за 1.5-2 слоя.

Прозрачный лак Profi_Line Prestige применяется для восстановления лакокрасочного покрытия автомобилей, а также для декоративной отделки разнообразных поверхностей.

- Легко наносится и хорошо растекается
- Может быть отполирован через короткий промежуток времени после отверждения
- Защищает базовое покрытие от механических повреждений и воздействия дорожных реагентов
- Не желтеет со временем.

Поверхности, пригодные для нанесения

- заводские или отвержденные ремонтные лакокрасочные покрытия;
- поверхности с нанесенным базовым покрытием.

Подготовка поверхности



- Заводское / ремонтное лакокрасочное покрытие необходимо полностью высушить и заматировать
- Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими. Осторожно удалите липкой салфеткой опыл от базовой краски.

Способ нанесения



По объёму: в соотношении 2:1 с Profi_Line Отвердителем для прозрачного лака Prestige + 0-10% Profi_Line Растворителя универсального



По весу: 100 г (прозрачный лак) : 50,2 г (отвердитель) : 0-9 г (Profi_Line Растворитель универсальный)



15–17 секунд при 25°C (DIN4)



4–5 часов при +25°C



- **RP (Conventional)**
1.3–1.6 мм / 2–2.2 бар
- **HVLP**
1.2–1.3 мм / 2 бар



Нанесите 1 легкий слой + 1 полный слой без промежуточной сушки **или**
Нанесите 1 средний слой и спустя 8–10 минут 1 полный слой

Дальнейшая обработка

Выдержка перед ускоренной сушкой: 8–10 минут



Монтажная прочность



60°C / 30 минут



12–15 минут
при 100% мощности



20°C / 6 часов

Замечания



- Не использовать активированный продукт по истечении времени жизнеспособности, не разбавлять загустевший материал
- Не смешивать активированный материал с неактивированным
- Не превышать рекомендуемой толщины покрытия
- Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
- Плотно закрывать емкости с материалами.

Технические характеристики

Укрывающая способность готовой смеси, м²/л
(при толщине слоя сухой пленки)

2:1 по объёму с отвердителем для лака прозрачного Prestige +
10% Растворителя универсального
7–8 (50 мкм)

Рекомендуемая температура длительного хранения

от +5 до +35°C, вне прямых солнечных лучей